IMPERTUDO
QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO

IMPERTUDO ACELERADOR SCL

Boletim Técnico

IMPERTUDO ACELERADOR SCL é um acelerador de pega e endurecimento, isento de cloretos, para argamassas e concretos.

INDICAÇÕES

É recomendado, especialmente, para serviços de urgência que necessitam de rápida liberação para uso, como: pisos, calçadas, pequenos reparos e desformas rápidas para liberação dos moldes.

VANTAGENS

Permite o tamponamento instantâneo de vazamentos e infiltrações, permitindo uma posterior impermeabilização definitiva.

COMPOSIÇÃO

Silicatos.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

COMPOSIÇÃO	Silicatos
COR	Amarelado
DENSIDADE KG/L	1,10 - 1,14
Ph	11,5-13,0
VISCOSIDADE (copo Ford n2) s	40 - 50

RENDIMENTO

Usar de 0,5 litros a 2,0 litros de Impertudo Acelerador SCL por saco de cimento de 50 kg.
Aconselha-se a realização de ensaios prévios para a determinação da dosagem ideal do produto, devendo o produto ser diluído em parte da água de amassamento.

APLICAÇÃO

A pega e endurecimento do cimento dependem de vários fatores, como: traço de cimento, fator água/ cimento, temperatura, tipo de cimento e outros. Portanto, em situações totalmente adversas ao rápido endurecimento do cimento, recomenda-se usar Impertudo Acelerador SCL associado a cimento de endurecimento rápido.

Estanqueamentos: Alargar, conicamente, o orifício por onde estiver jorrando água. Misturar uma parte de cimento e uma parte de areia média seca, com aproximadamente ½ parte de Impertudo Acelerador SCL e introduzir rapidamente a mistura no local do vazamento, mantendo a mesma sob pressão por alguns instantes.

Concretagem: O concreto deve ter consumo de cimento mínimo de 350Kg/m3. Para concretagens em presença de água corrente, diluir uma parte de Impertudo Acelerador SCL em cinco partes de água. Para concretagens em presença de água parada, diluir Impertudo Acelerador SCL em até oito partes de água.

Revestimentos: Preparar argamassa com uma parte de cimento e duas partes de areia, misturar com Impertudo Acelerador SCL diluído em até três partes de água.

ARMAZENAGEM

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

EMBALAGEM

Frasco de 1 litro, Balde de 18 litros, Bombona de 50 litros e Tambor de 200 litros.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Impertudo Acelerador SCL não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

IMPERTUDO QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

RUA DR. GERINO DE SOUZA FILHO, 1624 - QD00 LT01, KM 2 - CENTRO - LAURO DE FREITAS - BA

www.impertudo.com.br
Químico responsável CRO 13100621