IMPERTUDO
QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO

IMPERTUDO HIDROFUGANTE

Boletim Técnico

IMPERTUDO HIDROFUGANTE é um hidro-repelente, composto por silano e siloxano emulsionados em água, que protege contra a umidade diversos tipos de superfície sem alterar a aparência dos materiais.

INDICAÇÕES

é indicado para proteção contra umidade de superfícies externas de diversos tipos de matérias:

- Concreto Aparente;
- Superfícies em argamassa;
- Blocos cerâmicos;
- Blocos de concreto;
- Pedras naturais;
- Pedras artificiais;
- Telhas cerâmicas;
- Telhas de concreto;
- Telas de fibrocimento etc.

COMPOSIÇÃO

Dispersão aquosa de silano e siloxano.

CONSUMO

O consumo aproximado é de 200 a 500ml/m²/demão

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

COMPOSIÇÃO	**Dispersão aquosa de silano e siloxano**
COR	**Branco leitoso**
DENSIDADE kg/L	**0,98 – 1,0**
pH	**5,0 –7,0**
VISCOSIDADE (copo Ford n2) s	**40 - 50**
Temperatura de aplicação	**10 a 40 ˚C**

APLICAÇÃO

Preparo da superfície:
A superfície deve ser limpa utilizando hidro jato, seca, livre de poeira, graxas, óleos e partículas soltas, se observar mofo lavar com água sanitária, em concretos e argamassa novos aguardar 28 dias de cura para a aplicação do produto. Proteger a superfície com aplicação de VEDA-FÁCIL HIDROFUGANTE por 24 horas de chuva ou umidade.

Produto pronto para uso pode ser aplicado com trincha, rolo, pincel ou pulverizador de baixa pressão. Aplicar em duas demãos,

1ª Demão: Aplicar o produto até a saturação da superfície;
2ª Demão: Deve-se aplicar a segunda demão com a superfície ainda úmida da primeira demão.
Imersão: Para aplicação em peças que necessitam de imersão, mergulhar a peça e aguardar 20 a 40 minutos.

ARMAZENAGEM

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

EMBALAGEM

Galão de 3,6 kg, Balde de 18 kg, e Tambor de 200 kg.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPERTUDO HIDROFUGANTE não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE

Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

IMPERTUDO QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

RUA DR. GERINO DE SOUZA FILHO, 1624 - QD00 LT01, KM 2 - CENTRO - LAURO DE FREITAS - BA

www.impertudo.com.br
Químico responsável CRO 13100621