IMPERTUDO
QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO

IMPERTUDO PLASTIFICANTE

Boletim Técnico

IMPERTUDO PLASTIFICANTE é um aditivo que proporciona às argamassas efeito acentuado de plastificação e trabalhabilidade (liga), tornando-as de consistência mais plástica e macia.

APLICAÇÕES:

Indicado para argamassas de assentamentos e revestimentos (reboco), internos ou externos, e altamente recomendado para assentamentos de tijolos à vista,
IMPERTUDO PLASTIFICANTE é compatível com todos os tipos de cimentos e argamassas.
Para um perfeito aproveitamento das inúmeras propriedades do IMPERTUDO PLASTIFICANTE, recomenda-se usar areia limpa, isenta de sais e materiais orgânicos. Devem ser utilizados traços (cimento:areia) adequados para cada aplicação. Argamassas contendo IMPERTUDO PLASTIFICANTE devem ser bem misturadas na betoneira ou masseira, até se obter boa plasticidade.
Adicionar IMPERTUDO PLASTIFICANTE em parte da água de amassamento, conforme a dosagem indicada.

PROPRIEDADES:

acrescenta às argamassas as seguintes características: Argamassas mais leves, estáveis, eliminando a exsudação. Reduz ou evita trincas e fissuras. Aumenta o poder de aderência das argamassas. Aumenta a impermeabilidade do revestimento (reboco).Reduz o consumo dos insumos de pintura. Permite obter excelentes acabamentos.

COMPOSIÇÃO

À base de resinas naturais.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

COMPOSIÇÃO	Resinas naturais modificadas
COR	Vermelho
DENSIDADE KG/L	1,00 - 1,03
Ph	10,5 – 12,5
VISCOSIDADE (COPO FORD N2) S	40 - 50

RENDIMENTO

IMPERTUDO PLASTIFICANTE pode ser dosado em função da medida do cimento ou da areia, obedecendo às seguintes proporções: Sobre a **areia**: Dosar de 12 a 15 ml de **IMPERTUDO PLASTIFICANTE** para cada lata de areia (18 litros) Sobre o **cimento:** Dosar de 150 a 200 ml de **IMPERTUDO PLASTIFICANTE** para cada saca de cimento de 50 Kg

ARMAZENAGEM

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

EMBALAGEM

Frasco de 1 kg, Frasco de 3,2 kg, Balde de 18 kg, Bombona de 50 kg e Tambor 200 kg.

IMPERTUDO PLASTIFICANTE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPERTUDO PLASTIFICANTE não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

IMPERTUDO QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

RUA DR. GERINO DE SOUZA FILHO, 1624 - QD00 LT01, KM 2 - CENTRO - LAURO DE FREITAS - BA

www.impertudo.com.br
Químico responsável CRO 13100621