IMPERTUDO CHAPISCO CONCENTRADO

Boletim Técnico

Descrição do Produto :

O **IMPERTUDO CHAPISCO CONCENTRADO** é uma resina de alto desempenho, utilizada para melhorar a aderência do concreto, argamassa e chapisco aos mais diversos substratos.

Características:

•Melhora a fluidez da massa.

•Excelente adesão em diversos substratos.

•Grande resistência à alcalinidade.

•Permite uma melhor ligação entre concretos de diferentes idades e concretos novos.

•Proporciona às argamassas grande plasticidade e resistência mecânica ao desgaste, impacto, permitindo o acompanhamento das diferentes dilatações dos materiais.

•Alta resistência à flexão e a compressão.

•Promove maior plasticidade e adesão em aplicações com gesso.

•Diminui a retração e a fissuração da massa.

•Produto atóxico e não inflamável.

•Atestado pela NBR 13528/2010 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. Determinação da resistência de aderência à tração.

PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Aumenta a resistência da argamassa.
- Proporciona ótima aderência em diversos substratos.
- Diminui a retração e a fissuração.
- Boa fluidez.

IMPERTUDO CHAPISCO CONCENTRADO

Aplicação:

•Reparo entre concretos.

•Argamassas para fixação de azulejos e cerâmicas.

•Rejuntamentos.

•Reparação de emboços e rebocos.

•Reparação de pisos.

•Chapisco.

•Aplicação com gesso.

•Farofa para piso.

Modo de usar :

•O substrato que irá receber a argamassa adesiva, deverá estar limpo, isento de óleos, graxas ou partículas soltas e umedecido antes da aplicação.

•Faça a mistura do produto na proporção da utilização deno máximo 1 parte de produto e 7 partes de água.

•Ex: Para a diluição total de uma barrica de 25kg, temos 25 litros de resina concentrada + 175 litros de água = 200 litros de produto pronto para uso.

Dados técnicos:

Utilização	Resina Concentrada
Diluição parte de produto x água	1:7
Base química	Copolimeros (pva branco)
Aspecto	Pastoso
Cor	Branco
PH	4 - 5
Teor de Sólidos	49% - 51%

Tabela de rendimento:

Rendimento do produto após a diluição correta

Chapisco convencional	200 a 300 g/m²
Emboços	400 g/m²
Chapisco rolado	200g/m²

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto:

•Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.

•Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.

•Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.

•Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.impertudo.com.br

Condições de armazenamento e prazo de validade:

•Não reutilizar a embalagem.

•Manter o produto fechado e em sua embalagem original.

•Armazenar ao abrigo de sol e chuva.

•Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

•Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.

•Armazene longe de fontes de calor.

•Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.

•Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Qtde. embalagem	Conteúdo	Tipo
01 unidade	50L / 50Kg	Resina Concentrada