IMPERTUDO
QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO

IMPERTUDO ECOPRIMER

Manual Técnico

IMPERTUDO ECOPRIMER
É um Primer Asfáltico Ecológico, eficiente promotor de aderência para o impermeabilizante asfáltico, com secagem rápida, reduzido índice de COV, baixo consumo e fácil aplicação.

INDICAÇÃO:
É produzido à base de água, isento de solventes e não é agressivo ao meio ambiente. Não é tóxico, não tem cheiro e não é inflamável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Aspecto: Líquido. Cor: Marrom escuro. Densidade: 1,0 / 1,05 g/cm³. pH: 7/10. Sólidos: 27 / 32%. Inflamabilidade: Não houve ignição ou fogo até 320ºc

CARACTERÍSTICAS:
É produzido à base de água, isento de solventes e não é agressivo ao meio ambiente. Não é tóxico, não tem cheiro e não é inflamável.

UTILIZAÇÃO

Preparação da superfície

A superfície deve estar seca, firme e limpa, sem a presença de desmoldantes, agentes de cura, graxas, óleos, pinturas ou sistemas impermeabilizantes anteriores que prejudiquem sua impregnação do produto. A superfície deve ser áspera e ter porosidade para a perfeita impregnação dos produtos. Falhas ou fissuras na base devem ser tratadas e corrigidas antes da regularização. Sobre superfícies horizontais, faça a regularização desempenada e não queimada, com caimento mínimo 1% em direção aos pontos de escoamento de água. Nos rodapés, executar regularização arredondando os cantos e arestas com raio mínimo de 5cm. Aguardar a secagem da argamassa de regularização, com mínimo de 7 dias antes de aplicar o produto.

Aplicação do produto

Após a cura da argamassa, aplicar o produto por meio de brocha, rolo de pintura ou vassoura de cerdas macias. Misturar todo o conteúdo da embalagem para deixá-lo homogêneo, utilizando ferramenta limpa para evitar a sua contaminação. Aplicar o produto puro observando a porosidade e a penetração do material. Se necessário reaplique uma segunda demão. Baldrames e fundações devem estar lavados e escovados e não conter a presença de desmoldantes ou outros óleos que prejudiquem a aderência do produto. Demãos - 1 a 2. Consumo total de 0,3 a 0,6kg/m2.

Acabamento e Proteção

Produtos à base de asfalto necessitam de proteção contra raios solares, tráfego de pessoas, veículos, ataques químicos e outros danos que gerem prejuízos aos serviços. Aplique o sistema impermeabilizante definitivo em no máximo 7 dias.

ATENÇÃO:
O uso desse produto requer mão de obra especializada. A aplicação de demãos muito espessas resulta numa secagem externa superficial, mantendo a parte interna da camada em estado fresco, gerando a perda de desempenho e de adesão do produto, além de impossibilitar a secagem total. As áreas de aplicação deste produto devem ser protegidas contra chuva, umidade e outros fatores agressivos até sua secagem.

CONSUMO
Consumo médio: 300g/m2 /demão. Os consumos indicados podem variar conforme as condições da superfície.

SECAGEM
8 a 12 horas. O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e ventilação do ambiente.

EMBALAGEM
Barricas de 5, 10, 20 e 50kg. Potes 0,9 litros. Galões 3,6 litros. Baldes 18 litros. Tambor 200 litros.

VALIDADE
12 Meses a partir da data de fabricação

ESTOCAGEM

Armazenar na posição vertical, nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Produto aplicado sob ação de temperatura - Utilizar vestimentas e EPIs adequados (respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e óculos de segurança), mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

Em ambiente fechado é obrigatório utilizar ventilação forçada e máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos;

Quando utilizar maçarico na aplicação do sistema impermeabilizante em local confinado (fechado), para maior segurança, o botijão de gás deverá permanecer fora do ambiente.

Esse produto não tem resistência mecânica ao tráfego ou à abrasão. Não aqueça esse produto. Não deixar o produto expostos à intempérie. Não utilizar em substratos úmidos e em tempo chuvoso. Esse produto não aceita a aplicação diretamente sobre ele de argamassa colante de revestimento cerâmico, pisos ou tacos. Não utilizar sobre juntas de expansão, fissuras estruturais ou rachaduras. Esse produto não deve ser misturado ou adicionado com outros produtos.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Realizar o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com legislação vigente do meio ambiente estadual.

PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato do produto quente com a pele, resfriar imediatamente com água fria, até que haja endurecimento e resfriamento do produto, cobrir a queimadura e encaminhar ao atendimento médico;

Em caso de intoxicação por inalação, remover a vítima para local arejado e procurar imediatamente assistência médica;

Em caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância e procurar orientação médica;

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

IMPERTUDO QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Gerino de Souza Filho, 1624
Itinga – Lauro de Freitas -BA

www.impertudo.com.br
Químico responsável CRO 13100621