

# **IMPERTUDO TOP**

# Manual Técnico

*IMPERTUDO TOP* é um revestimento impermeabilizante, semi-flexível, bi-componente (A+B), à base de cimentos especiais, aditivos minerais e resina acrílica, de excelentes características impermeabilizantes, ótima aderência e excepcional resistência mecânica.

#### **PROPRIEDADES:**

Por tratar-se de um produto semi-flexível, IMPERTUDO TOP é indicado para impermeabilização de pisos e paredes de "áreas frias" (banheiros e cozi- nhas), caixas d'água, reservatórios, poços de elevadores, cortinas, baldrames, muros de arrimo, pisos em contato com o solo, umidade ascendente em rodapés e paredes internas e externas, estruturas sujeitas à infiltração do lençol freático, piscinas.etc.

## **VANTAGENS:**

- Produto de fácil aplicação, com trincha, vassoura de pêlo, rolo de pintura ou desempenadeira metálica, dependendo da forma de aplicação;
- Não altera a potabilidade da água, sendo atóxico e inodoro;
- Quando aplicado sobre superfície de concreto, alvenaria ou argamassa, confere excelente aderência sem necessidade de chapisco, primer, etc;
- Acompanha as movimentações normais da estrutura;
- Resiste a altas pressões hidrostáticas, tanto positivas quanto negativas. Resistente a batida de chuva.

## **COMPOSIÇÃO**

Componente A: Cimentos especiais e aditivos minerais. Componente B: Resina acrília e aditivos.

# **APLICAÇÃO:**

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

O substrato deverá apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleos, desmoldantes, pontas de ferro, restos de madeira, etc. Caso necessário, recomenda-se à lavagem da estrutura com escova de aço e água ou jato d'água de alta pressão. Executar o reparo em ninhos ou falhas de concretagem com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 em volume, com IMPERTUDO CHAPISCO Chapisco diluído na proporção de 1:2 em volume, aguardar no mínimo 24 horas para aplicação do IMPERTUDO TOP.

## PREPARAÇÃO DO MATERIAL:

Adicionar o componente A (pó) aos poucos ao componente B (líquido) e misturar mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, dissolvendo possíveis grumos que possam se formar, obtendo-se uma mistura homogénea. Logo após a mistura dos dois componentes A+B, o tempo de utilização não deve ultrapassar o período de 40 minutos, na temperatura ambiente. Passando este período não recomendamos sua utilização. A propor- ção da mistura é variável de acordo com a forma de aplicação.



# **IMPERTUDO TOP**

# FORMA DE APLICAÇÃO:

A superfície a ser impermeabilizada com IMPERTUDO TOP deverá estar previamente umedecida, mas não encharcada. Aplicar as "demãos" em sentido cruzado, conforme a necessidade do serviço, em camadas uniformes, com intervalo de 2 a 6 horas entre "demãos", dependendo da temperatura ambiente. Em regiões como ao redor de ralos, juntas de concretagem e meia-canas, reforçar o revestimento com incorporação de uma tela de poliéster, logo após a primeira "demão". Aguardar a cura do produto por 3 dias antes de encher o reservatório. Em áreas abertas ou sob incidência solar, promover a hidratação do IMPERTUDO TOP no mínimo por 72 horas molhando a superfície. Misturar constantemente o produto durante a aplicação.

# PINTURA (TRAÇO EM PESO):

1 parte de componente B(líquido), para 3,8 partes do componente A (pó), aproximadamente. Aplicação com trincha, vassoura de pêlo ou escova. REVESTIMENTO (TRAÇO EM PESO):

1 parte do componente B(líquido), para 4 partes do componente A (pó) aproximadamente. Aplicação com desempenadeira ou rolo. Aplicar inicial- mente 1 "demão" com trincha, utilizando o traço de pintura, antes da aplicação com desempenadeira.

#### **CONSUMO:**

Umidade de solo ou água de percolação: 2kg/m2 em 2 "demãos". Pressão hidrostática positiva e negativa: 4 a 5kg/m2 em 3 a 4 "demãos"

## **ARMAZENAMENTO:**

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

## **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:**

IMPERTUDO TOP não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente com auxílio de EPI's adequados. Durante a utilização do produto, mantenha o ambiente arejado.

Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

## **VALIDADE:**

Produto válido por 9 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

## **EMBALAGENS:**

Caixa de 18 kg.