



Boletim Técnico

IMPERTUDO CHAPISCO 100% ACRILICO

IMPERTUDO CHAPISCO 100% ACRÍLICO é um adesivo plastificante, a base de copolímeros compatíveis com cimento Portland, sendo apropriado para uso com cimento, cal ou gesso.

APLICAÇÕES:

Chapiscos, consertos de concreto aparente e de alvenaria, pisos, igualação de pouca espessura e consertos de trincas em concreto e alvenaria (não de trincas térmicas), e gesso, utilizando-se as seguintes proporções:

PROPRIEDADES:

Proporciona elevada aderência de chapiscos e argamassas e inibe o fissuramento.

COMPOSIÇÃO

Dispersão aquosa de copolímeros.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

COMPOSIÇÃO	Resina Sintética
COR	Branco Leitoso
DENSIDADE KG/L	1,00 – 1,01
Ph	3 – 5,5
VISCOSIDADE (COPO FORD N2) S	40 - 50

ARMAZENAGEM

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

EMBALAGEM

Frasco de 1 kg, Galão de 3,6 kg, Balde de 18 kg, Bombona de 50 kg e Tambor de 200 kg

APLICAÇÃO

Chapiscos, consertos de concreto aparente e de alvenaria, pisos, igualação de pouca espessura e consertos de trincas em concreto e alvenaria (não de trincas térmicas), e gesso, utilizando-se as seguintes proporções: • Chapiscos: 1 parte de cimento Portland. 3 partes de areia média. Amolentar com solução de Impertudo Chapisco 100% Acrílico, preparada na proporção de 1:2 (Impertudo Chapisco 100% Acrílico: Água). Deve-se homogeneizar o produto antes de usar. •

Consertos de concreto aparente e alvenaria: 1 parte de cimento Portland. 3 partes de areia média. Amolentar com solução de Impertudo Chapisco 100% Acrílico, preparada na proporção de 1:2 (Impertudo Chapisco 100% Acrílico: Água). Deve-se homogeneizar o produto antes de usar.

Pisos: 1 parte de cimento Portland. 1 parte de areia média. 2 partes de pedrisco (3-7 mm) Amolentar com solução de Impertudo Chapisco 100% Acrílico, preparada na proporção de 1:2 (Impertudo Chapisco 100% Acrílico: Água). Deve-se homogeneizar o produto antes de usar.

Obs.: Não deixar a massa muito fluída. • Proceder forte adensamento. • Evitar secagem rápida da argamassa aplicada. • Não passar com a argamassa sobre as juntas da base. • Igualação de espessura máxima de 5mm: 1 parte de cimento Portland. 3 partes de areia fina. Amolentar com solução de Impertudo Chapisco 100% Acrílico, preparada na proporção de 1:2 (Impertudo Chapisco 100% Acrílico: Água). Deve-se homogeneizar o produto antes de usar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPERTUDO CHAPISCO 100% ACRÍLICO não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.