



Boletim Técnico

IMPERTUDO CHAPISCO

IMPERTUDO CHAPISCO é um adesivo plastificante, a base de copolímeros acrílicos compatíveis com cimento Portland, sendo apropriado para uso com cimento, cal ou gesso.

APLICAÇÕES:

Chapiscos, consertos de concreto aparente e de alvenaria, pisos, igualação de pouca espessura e consertos de trincas em concreto e alvenaria (não de trincas térmicas), e gesso

PROPRIEDADES:

Proporciona elevada aderência de chapiscos e argamassas, reduz a permeabilidade e inibe o fissuramento.

COMPOSIÇÃO:

Dispersão aquosa de copolímeros acrílicos.. Não contém solventes orgânicos.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

COMPOSIÇÃO	Resina Sintética
COR	Branco Leitoso
DENSIDADE KG/L	1,00 – 1,01
Ph	6-8
VISCOSIDADE (COPO FORD N2) S	40 - 50

ARMAZENAGEM

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

EMBALAGEM :

Balde de 18 kg, Bombona de 50 kg e Tambor de 200 kg.



APLICAÇÃO:

Chapiscos: 1 parte de cimento Portland. 3 partes de areia média. Amolentar com solução de **IMPERTUDO CHAPISCO**, preparada na proporção de 1:2 (**Impertudo Chapisco: Água**).

Consertos de concreto aparente e alvenaria: 1 parte de cimento Portland. 3 partes de areia média. Amolentar com solução de **IMPERTUDO CHAPISCO**, preparada na proporção de 1:2 (**Impertudo Chapisco: Água**)

Pisos: 1 parte de cimento Portland. 1 parte de areia média. 2 partes de pedrisco (3-7 mm) Amolentar com solução de **IMPERTUDO CHAPISCO**, preparada na proporção de 1:2 (**Impertudo Chapisco: Água**).

Obs.: Não deixar a massa muito fluída. Proceder forte adensamento. Evitar secagem rápida da argamassa aplicada.

Não passar com a argamassa sobre as juntas da base. Igualação de espessura máxima de 5mm: 1 parte de cimento Portland. 2 partes de areia fina. Amolentar com solução de **IMPERTUDO CHAPISCO**, preparada na proporção de 1:2 (**Impertudo Chapisco: Água**).

Ponte de Aderência: 1 parte de cimento Portland. 1 partes de areia fina. Amolentar com solução de **IMPERTUDO CHAPISCO**, preparada na proporção de 1:1 (**Impertudo Chapisco: Água**). Obs: obter consistência fluída, aplicar camada fina, aplicar nova camada de argamassa sobre a ponte de aderência ainda úmida.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

IMPERTUDO CHAPISCO não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos.

Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Para remover o produto já seco na pele, usar óleo vegetal. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não incinerar e nem reutilizar a embalagem.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.