



## *Boletim Técnico*

# **IMPERTUDO CHAPISCO CONCENTRADO**

**IMPERTUDO CHAPISCO é Emulsão adesiva a base de resina de alto desempenho, utilizada para melhorar a aderência do concreto, argamassa e chapisco aos mais diversos substratos.**

### **Vantagens:**

- **Atestado pela NBR 13528/2010 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas determinação de resistência de aderência à tração**
- **Proporciona maior aderência às argamassas, sobre os mais diversos substratos, permitindo a aplicação das mesmas sobre o concreto liso e de idades diferentes**
- **Grande resistência à alcalinidade;**
- **Diminui retração e fissuração**
- **Proporciona as argamassas grande plasticidade e resistência mecânica;**
- **Melhora a fluidez da argamassa ;**
- **Alta resistência à flexão e a compressão**
- **Produto atóxico e não inflamável**

<b>Características técnicas do produto</b>	
Características Técnicas	Impertudo Chapisco Concentrado
Ação principal	Promotor de aderência química, resistência e plasticidade para concreto e argamassa
Composição	Copolímeros (PVA)
Aspécto	Pastoso
Cor	Branca
PH	4 - 5
Teor de Sólidos	49% /51%
Densidade	1,02g/cm <sup>3</sup>

### **Vantagens:**

- **Atestado pela NBR 13528/2010 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas determinação de resistência de aderência à tração**
- **Proporciona maior aderência às argamassas, sobre os mais diversos substratos, permitindo a aplicação das mesmas sobre o concreto liso e de idades diferentes**
- **Grande resistência à alcalinidade;**
- **Diminui retração e fissuração**
- **Proporciona as argamassas grande plasticidade e resistência mecânica;**
- **Melhora a fluidez da argamassa ;**
- **Alta resistência à flexão e a compressão**
- **Produto atóxico e não inflamável**

### **Modo der usar**

#### **Preparação da superfície:**

A superfície deverá estar resistente, limpa, isenta de impregnação de óleo, graxas e desmoldantes e umedecida antes da aplicação.

### **Preparação do produto:**

Faça homogeneização do produto na proporção da utilização de 1 parte do produto até 7 partes d'água

- Ex: Para uma barrica de 50 kg do IMPERTUDO CHAPISCO CONCENTRADO ( 25 kg de resina acrílica pura + 25 litros d'água), diluir em 350 litros d'água

A diluição do produto x água (até 1:7), deverá ser avaliada pelo tipo de substrato, com base no grau de abertura dos poros, por conta do teor de sólido (resina acrílica) constante da composição do produto  
abertura dos poros, por conta do teor de sólido (resina acrílica) constante da composição do produto.

### **Aplicação do Produto**

Após diluição desejada do IMPERTUDO CHAPISCO CONCENTRADO, a argamassa deve ser executada no traço específico em obra e amassada com a solução na proporção 1 parte do produto para 2 de água.

### **Tabela de Rendimento**

Rendimento do Produto após diluição correta

Chapisco Convencional	200 a 300 g/m <sup>2</sup>
Emboços	400 g/m <sup>2</sup>
Chapisco Rolado	200g/m <sup>2</sup>

### **Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:**

- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto
- Utilizar os EPI'S indicados para aplicação
- Evitar qualquer contato com os olhos e com a pele
- Não ingerir
- Maiores informações, consulta a FISPQ através do site [www.impertudo.com.br](http://www.impertudo.com.br)

### **Condições de armazenamento**

- Não reutilizar a embalagem
- Manter o produto lacrado e em sua embalagem original
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais
- Armazenar longe de fontes de calor
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior > 50°C

### **Embalagem**

- Barrica de 50 kg