

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO PRIMER SOLVENTE



SOLUÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

IMPERTUDO PRIMER SOLVENTE é uma solução asfáltica com grande elasticidade, alta resistência química e mecânica, sendo totalmente impermeável, aderente sobre concreto, alvenaria e metal. Após sua secagem forma uma camada homogênea, elástica e altamente durável.

PROPRIEDADES TÉCNICAS:

Cor	Preto
Composição química	Solução asfáltica
Densidade	0,95 g/cm ³
Validade	12 meses a partir da data de fabricação

REQUISITOS	Parâmetros	ABNT NBR
Viscosidade Ford 4°C a 25°C, segundos	Máximo 80	ABNT NBR 5849
Teor de não voláteis a 120°C, 30 min - %	Mínimo 40	ASTM D-1259
Secagem ao toque (extensor de 75 µm) - minutos	Máximo 120	ABNT NBR 9558
Ensaio de destilação – Destilado, % em volume do total da amostra: - até 225°C - até 360°C	Mínimo 35 Máximo 65	ABNT NBR 6568
Ensaio sobre o resíduo de destilação: - Ponto de amolecimento (anel e bola), °C - Solubilidade em tricloroetileno, %	Mínimo 50 Mínimo 98	ABNT NBR 6560 ABNT NBR 14855

NORMAS DO PRODUTO

ABNT NBR 9686 – Solução e emulsão asfálticas empregadas como material de imprimação na impermeabilização

NORMAS COMPLEMENTARES

ABNT NBR 9575 – Impermeabilização – Seleção e projeto

ABNT NBR 9574 – Execução de impermeabilização

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO PRIMER SOLVENTE



CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- Imprimação em áreas de concreto ou argamassa que receberão sistemas de impermeabilização asfálticas, emulsões asfálticas moldadas no local, mantas asfálticas e colagem de fitas autoadesivas;
- Impermeabilização e proteção de concreto e alvenaria em contato com solo, muros de arrimo, baldrame e fundações;
- Pode ser utilizada como pintura protetora para superfícies de madeiras e metal.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail tecnico@impertudo.com.br

VANTAGENS:

- Pronto para uso;
- Aplicação rápida e fácil;
- Excelente aderência em substratos cimentícios, fibrocimento, telhas cerâmicas.

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície a ser aplicada **IMPERTUDO RIMER SOLVENTE** deve estar limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes, falhas e ninhos de concretagem e com caimento mínimo de 1% em direção aos ralos. Em concretos lisos realizar lixamento com escova de aço ou mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes ou agente de cura. Aguardar a secagem da argamassa de regularização, com mínimo de 7 dias antes de aplicar o produto.

PREPARAÇÃO DO MATERIAL:

Antes de usar o **IMPERTUDO RIMER SOLVENTE**, homogeneíze o produto.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Deve ser aplicado puro, utilizando rolo de pintura brocha ou pincel, sobre qualquer espécie de material ou superfície. Para imprimação deve ser aplicado em uma demão respeitando o consumo mínimo determinado de 500g/m² por demão. Para pintura deve ser aplicado em 2 a 3 demãos com intervalo mínimo

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO PRIMER SOLVENTE



de 8 horas entre as demãos, respeitando o consumo mínimo determinado de 500g/m² por demão. Nos testes de estanqueidade, aguardar a secagem total do material com prazo mínimo de 5 dias.

CONSUMO MÍNIMO:

500g/m²/demão

RENDIMENTO:

Galão 3,6 L: 7,2 m²/demão

Lata 18 L: 36 m²/demão

Obs.: O consumo mínimo deve ser respeitado, podendo haver variações por conta da irregularidade da superfície, porosidade, temperatura, ferramenta de aplicação, etc.

RECOMENDAÇÕES:

- A impermeabilização requer conhecimentos específicos para a aplicação dos produtos, portanto, recomenda-se que seja realizada por profissionais habilitados;
- Para o dimensionamento de qualquer sistema de impermeabilização, deve seguir rigorosamente os requisitos das normas **ABNT NBR 9574 e 9575**.

RESTRIÇÕES DE USO:

- **IMPERTUDO PRIMER SOLVENTE** não deve ser aplicado em tempo chuvoso.

VALIDADE:

Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente, longe de fontes de calor e mantido nas embalagens originais e devidamente fechadas.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em um local coberto, fresco, seco e bem ventilado, longe do alcance de crianças, animais e de fontes de calor. Mantenha-o sempre nas embalagens originais e devidamente fechadas.

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO PRIMER SOLVENTE



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

- Antes de iniciar os trabalhos consultar a FDS (Ficha de Dados de Segurança), disponível em nossa home page www.impertudo.com.br;
- **IMPERTUDO PRIMER SOLVENTE** é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente com auxílio de EPI's adequados;
- Durante a utilização do produto, mantenha o ambiente arejado;
- Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos;
- Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente;
- Não reutilizar a embalagem;
- Mantenha o produto afastado de crianças e animais;
- Em ambientes fechados ou de pouca ventilação usar EPIS adequados e promover a renovação do ar.

CUIDADOS AMBIENTAIS:

- Realize o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com a legislação vigente do meio ambiental estadual;
- Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc;
- Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança FDS (Ficha de Dados de Segurança), disponível em nossa home page www.impertudo.com.br.

EMBALAGENS:



Embalagens	Dimensões	Peso líquido (L)	Empilhamento máximo	Qtd und por pallet	Dimensões pallet (m)
Galão 3,6 L	h19 X d19	3,6	5	180	1x1
Lata 18 L	h35 X d30	18	3	36	1x1