

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO BALDRAME



EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERTUDO BALDRAME é um hidroasfalto isento de solventes orgânicos, para impermeabilização.

PROPRIEDADES TÉCNICAS:

Cor	Marrom escuro
Composição química	Emulsão Asfáltica, cargas minerais e resinas sintéticas
Densidade	0,99 – 1,01 kg/L
Validade	24 meses a partir da data de fabricação

NORMAS COMPLEMENTARES

ABNT NBR 9575 – Impermeabilização – Seleção e projeto

ABNT NBR 9574 – Execução de impermeabilização

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- Alicerces, baldrame, viga baldrame, radier, sapatas e bloco de fundação;
- Floreiras;
- Muro de arrimo;
- Mourão, madeira (em contato com o solo);
- Superfície em contato com o solo.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail tecnico@impertudo.com.br

VANTAGENS:

- Pronto para uso;
- Aplicação rápida e fácil;
- Excelente aderência em substratos cimentícios.

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO BALDRAME



APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície a ser aplicada **IMPERTUDO BALDRAME** deve estar limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes. Executar o reparo em ninhos ou falhas de concretagem com argamassa estrutural **IMPERTUDO ARGAMASSA ESTRUTURAL** ou graute tixotrópico **IMPERTUDO GRAUTE TIX**, aguardar no mínimo 24 horas para aplicação do **IMPERTUDO BALDRAME**. Em concretos lisos realizar lixamento com escova de aço ou mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes ou agente de cura.

PREPARAÇÃO DO MATERIAL:

Antes de usar o **IMPERTUDO BALDRAME**, homogeneíze o produto.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Pode ser aplicado com broxa, escovão macio e/ou vassourão de pelo. Indicado para ser aplicado em 1 demão, caso necessário, reaplicar a segunda demão com intervalo de tempo de 2 a 6 entre as demãos, respeitando o consumo mínimo. Após a aplicação da segunda demão e sua perfeita secagem, deve ser executada uma proteção de argamassa com areia e cimento, de aproximadamente um 2 cm, preparada com **IMPERTUDO 01. IMPERTUDO BALDRAME** não deve ser aplicado em tempo chuvoso.

CONSUMO MÍNIMO:

0,5 kg/m² (2 demãos)

RENDIMENTO:

Balde 18 kg: 36 m²

Tambor 200 kg: 666 m²

Obs.: O consumo mínimo deve ser respeitado, podendo haver variações por conta da irregularidade da superfície, porosidade, temperatura, ferramenta de aplicação, etc.

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO BALDRAME



RECOMENDAÇÕES:

- A impermeabilização requer conhecimentos específicos para a aplicação dos produtos, portanto, recomenda-se que seja realizada por profissionais habilitados;
- Para o dimensionamento e execução de qualquer sistema de impermeabilização, deve seguir rigorosamente os requisitos das normas **ABNT NBR 9574 e 9575**.

RESTRIÇÕES DE USO:

- **IMPERTUDO BALDRAME** não deve ser aplicado em tempo chuvoso;
- **IMPERTUDO BALDRAME** não deve ficar exposto a intempéries;
- **IMPERTUDO BALDRAME** não deve ser aplicado em caixa d'água.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente, longe de fontes de calor e mantido nas embalagens originais e devidamente fechadas.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em um local coberto, fresco, seco e bem ventilado, longe do alcance de crianças, animais e de fontes de calor. Mantenha-o sempre nas embalagens originais e devidamente fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

- Antes de iniciar os trabalhos consultar a FDS (Ficha de Dados de Segurança), disponível em nossa home page www.impertudo.com.br;
- **IMPERTUDO BALDRAME** não é tóxico, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente com auxílio de EPI's adequados;
- Durante a utilização do produto, mantenha o ambiente arejado;
- Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos;
- Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente;
- Não reutilizar a embalagem;
- Mantenha o produto afastado de crianças e animais;

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO BALDRAME



- Em ambientes fechados ou de pouca ventilação usar EPIS adequados e promover a renovação do ar.

CUIDADOS AMBIENTAIS:

- Realize o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com a legislação vigente do meio ambiental estadual;
- Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc;
- Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança FDS (Ficha de Dados de Segurança), disponível em nossa home page www.impertudo.com.br.

EMBALAGENS:



Embalagens	Dimensões	Peso líquido	Empilhamento máximo	Qtd und por pallet	Dimensões pallet (m)
Balde 18 kg	h30 X d30	18 kg	4	48	1x1



Embalagens	Dimensões	Peso líquido	Empilhamento máximo	Qtd und por pallet	Dimensões pallet (m)
Tambor 200 kg	h90 X d60	200 kg	N/A	4	1x1