

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO CHAPISCO



RESINA SINTÉTICA DE ALTO DESEMPENHO PARA ADERÊNCIA

IMPERTUDO CHAPISCO é um adesivo plastificante, a base de copolímeros compatíveis com cimento Portland, sendo apropriado para uso com cimento, cal ou gesso. Proporciona elevada aderência de chapiscos e argamassas e inibe o fissuramento.

PROPRIEDADES TÉCNICAS:

Aspecto	Líquido
Cor	Branco leitoso
Composição química	Resina sintética, dispersão aquosa de copolímeros (PVA)
Densidade kg/L	1,00 – 1,01
pH	3 – 5,5
Viscosidade (copo Ford n2) s	40 - 50
Diluição (produto: água)	1:2
Validade	24 meses a partir da data de fabricação

UNIDADE	SEM IMPERTUDO CHAPISCO	COM IMPERTUDO CHAPISCO	ABNT NBR
MPa	0,36	0,60	ABNT NBR 13528/13749

NORMAS COMPLEMENTARES

ABNT NBR 13528 – Revestimento de paredes de argamassas inorgânicas – Determinação de resistência de aderência à tração

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- Aplicação com gesso;
- Chapisco;
- Consertos de concreto aparente e de alvenaria;
- Pisos;
- Regularização de baixa espessura e reparo de trincas em concreto e alvenaria (exceto trincas térmicas).
- Telhas de fibrocimento etc.

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO CHAPISCO



Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail tecnico@impertudo.com.br

VANTAGENS:

- Melhora a fluidez da massa;
- Excelente adesão em diversos substratos;
- Permite uma melhor ligação entre concretos de diferentes idades e concretos novos;
- Proporciona às argamassas grande plasticidade e resistência mecânica ao desgaste, impacto, permitindo o acompanhamento das diferentes dilatações dos materiais;
- Promove maior plasticidade e adesão em aplicações com gesso;
- Diminui a retração e a fissuração da massa;
- Produto atóxico e não inflamável;
- Atestado pela NBR 13528/2010 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas;
- Determinação da resistência de aderência à tração.

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

O substrato que irá receber a argamassa adesiva, deverá estar limpo, isento de óleos, graxas ou partículas soltas e umedecido antes da aplicação.

PREPARAÇÃO DO MATERIAL:

Deve-se homogeneizar o produto antes de usar.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Chapiscos:

1 parte de cimento Portland.

3 partes de areia média.

Amolentar com solução de **IMPERTUDO CHAPISCO**, preparada na proporção de 1:2 (**IMPERTUDO CHAPISCO**:água).

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO CHAPISCO



Consertos de concreto aparente e alvenaria:

1 parte de cimento Portland.

3 partes de areia média.

Amolentar com solução de **IMPERTUDO CHAPISCO**, preparada na proporção de 1:2 (**IMPERTUDO CHAPISCO**: água).

Pisos:

1 parte de cimento Portland.

1 parte de areia média.

2 partes de pedrisco (3-7 mm)

Amolentar com solução de **IMPERTUDO CHAPISCO**, preparada na proporção de 1:2 (**IMPERTUDO CHAPISCO**: água).

Regularização de espessura até 5mm:

1 parte de cimento Portland.

3 partes de areia fina.

Amolentar com solução de **IMPERTUDO CHAPISCO**, preparada na proporção de 1:2 (**IMPERTUDO CHAPISCO**: água).

CONSUMO MÍNIMO:

Consumo do produto após a diluição correta:

Chapisco convencional	200 a 300 g/m ²
Emboços	400 g/m ²
Chapisco rolado	200 g/m ²

Obs.: O consumo deve ser respeitado.

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO CHAPISCO



RENDIMENTO:

Balde 18 kg

Chapisco convencional	200 a 300 g/m ²	60 a 90 m ²
Emboços	400 g/m ²	45 m ²
Chapisco rolado	200 g/m ²	90 m ²

Tambor 200 kg

Chapisco convencional	200 a 300 g/m ²	666 a 1000 m ²
Emboços	400 g/m ²	500 m ²
Chapisco rolado	200 g/m ²	1000 m ²

RECOMENDAÇÕES:

- Não deixar a massa muito fluída;
- Evitar secagem rápida da argamassa aplicada;
- Não passar com a argamassa sobre as juntas da base;
- A impermeabilização requer conhecimentos específicos para a aplicação dos produtos, portanto, recomenda-se que seja realizada por profissionais habilitados;
- Para o dimensionamento e execução de qualquer sistema de impermeabilização, deve seguir rigorosamente os requisitos das normas **ABNT NBR 9574 e 9575**.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente, longe de fontes de calor e mantido nas embalagens originais e devidamente fechadas.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em um local coberto, fresco, seco e bem ventilado, longe do alcance de crianças, animais e de fontes de calor. Mantenha-o sempre nas embalagens originais e devidamente fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

- Antes de iniciar os trabalhos consultar a FDS (Ficha de Dados de Segurança), disponível em nossa home page www.impertudo.com.br;

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO CHAPISCO



- **IMPERTUDO CHAPISCO** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente com auxílio de EPI's adequados;
- Durante a utilização do produto, mantenha o ambiente arejado;
- Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos;
- Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente;
- Não reutilizar a embalagem;
- Mantenha o produto afastado de crianças e animais;
- Em ambientes fechados ou de pouca ventilação usar EPIS adequados e promover a renovação do ar.

EMBALAGENS:



Embalagens	Dimensões	Peso líquido (kg)	Empilhamento máximo	Qtd und por pallet	Dimensões pallet (m)
Balde 18 kg	h30 X d30	18	4	36	1x1
Tambor 200 kg	h90 X d60	200	N/A	4	1x1