

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO PLASTIFICANTE



ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSAS DE REBOCO E ASSENTAMENTO

IMPERTUDO PLASTIFICANTE é um aditivo que proporciona às argamassas efeito acentuado de plastificação e trabalhabilidade (liga), tornando-as de consistência mais plástica e macia.

PROPRIEDADES TÉCNICAS:

Aspecto	Líquido
Cor	Vermelho
Composição química	Resina naturais modificadas
Densidade kg/L	1,00 – 1,03
pH	10,5 – 12,5
Viscosidade (copo Ford n2) s	40 - 50
Validade	24 meses a partir da data de fabricação

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- Argamassas de assentamentos e revestimentos (reboco), internos ou externos;
- Assentamentos de tijolos à vista.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail tecnico@impertudo.com.br

VANTAGENS:

- Compatível com todos os tipos de cimentos e argamassas;
- Argamassas mais leves, estáveis, eliminando a exsudação;
- Reduz ou evita trincas e fissuras;
- Aumenta o poder de aderência das argamassas;
- Aumenta a impermeabilidade do revestimento (reboco);
- Reduz o consumo dos insumos de pintura;
- Permite obter excelentes acabamentos.

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO PLASTIFICANTE



APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

O substrato que irá receber a argamassa aditivada com **IMPERTUDO PLASTIFICANTE**, deverá estar limpo, isento de óleos, graxas ou partículas soltas e umedecido antes da aplicação.

PREPARAÇÃO DO MATERIAL:

Deve-se homogeneizar o produto antes de usar.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Para um perfeito aproveitamento das inúmeras propriedades do **IMPERTUDO PLASTIFICANTE**, recomenda-se usar areia limpa, isenta de sais e materiais orgânicos. Devem ser utilizados traços (cimento: areia) adequados para cada aplicação. Argamassas contendo **IMPERTUDO PLASTIFICANTE** devem ser bem misturadas na betoneira ou masseira, até se obter boa plasticidade. Adicionar **IMPERTUDO PLASTIFICANTE** em parte da água de amassamento, conforme a dosagem indicada.

CONSUMO MÍNIMO:

Sobre a areia: Dosar de 12 a 15 mL de **IMPERTUDO PLASTIFICANTE** para cada lata de areia (18 L)

Sobre o cimento: De 150 a 200 mL de **IMPERTUDO PLASTIFICANTE** para cada saco de cimento de 50 kg

Obs.: O consumo deve ser respeitado.

RENDIMENTO:

Balde 18 kg	Sobre a areia	1.200 a 1.500 latas de 18 L
	Sobre o cimento	90 a 120 sacos de 50 kg
Tambor 200 kg	Sobre a areia	13.333 a 16.667 latas de 18 L
	Sobre o cimento	1.000 a 1.333 sacos de 50 kg

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO PLASTIFICANTE



RECOMENDAÇÕES:

- Não deixar a massa muito fluída;
- Evitar secagem rápida da argamassa aplicada;
- Não passar com a argamassa sobre as juntas da base;
- A impermeabilização requer conhecimentos específicos para a aplicação dos produtos, portanto, recomenda-se que seja realizada por profissionais habilitados;
- Para o dimensionamento e execução de qualquer sistema de impermeabilização, deve seguir rigorosamente os requisitos das normas **ABNT NBR 9574 e 9575**.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente, longe de fontes de calor e mantido nas embalagens originais e devidamente fechadas.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em um local coberto, fresco, seco e bem ventilado, longe do alcance de crianças, animais e de fontes de calor. Mantenha-o sempre nas embalagens originais e devidamente fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

- Antes de iniciar os trabalhos consultar a FDS (Ficha de Dados de Segurança), disponível em nossa home page www.impertudo.com.br;
- **IMPERTUDO PLASTIFICANTE** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente com auxílio de EPI's adequados;
- Durante a utilização do produto, mantenha o ambiente arejado;
- Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos;
- Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente;
- Não reutilizar a embalagem;
- Mantenha o produto afastado de crianças e animais;
- Em ambientes fechados ou de pouca ventilação usar EPIS adequados e promover a renovação do ar.

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO PLASTIFICANTE



CUIDADOS AMBIENTAIS:

- Realize o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com a legislação vigente do meio ambiental estadual;
- Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc;
- Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança FDS (Ficha de Dados de Segurança), disponível em nossa home page www.impertudo.com.br.

EMBALAGENS:



Embalagens	Dimensões	Peso líquido (kg)	Empilhamento máximo	Qtd und por pallet	Dimensões pallet (m)
Balde 18 kg	h30 X d30	18	4	48	1x1
Tambor 200 kg	h90 X d60	200	N/A	4	1x1