

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO PAREDE PREMIUM



IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELÁSTICO PARA PAREDES E FACHADAS

IMPERTUDO PAREDE PREMIUM é um impermeabilizante elástico de base de acrílica, desenvolvido para proteger paredes, fachadas e muros contra a ação de batidas de chuva. Proporciona excelente impermeabilização, impedindo a penetração da umidade nos ambientes internos e prevenindo o aparecimento de manchas, mofo e bolor nas paredes. Com ação 5 em 1, possui características de selar, impermeabilizar, fechar microfissuras, antimoho e proporciona acabamento.

PROPRIEDADES TÉCNICAS:

Aspecto	Líquido pastoso
Cor	Branco
Composição química	Resina acrílica, cargas minerais, pigmentos e aditivos
Densidade	1,20 – 1,30 kg/L
pH	8,5 – 10,0
Período mínimo entre demãos	6 horas
Viscosidade RVT 5/20, 25°C	8500 - 10000
Validade	24 meses a partir da data de fabricação

REQUISITOS - Classe F		ABNT NBR
Resistência a tração no ponto máximo-mínimo	1,5MPa	ABNT NBR 16548
Alongamento na ruptura – mínimo	100%	ABNT NBR 16548
Resistência à tração no ponto máximo após envelhecimento 300h – mínimo	1,5MPa	ABNT NBR 15380/16548
Alongamento na ruptura após envelhecimento 300h – mínimo	75%	ABNT NBR 15380/16548
Determinação de resistência de aderência – Método B - mínimo	0,5 MPa	ABNT NBR 12171
Absorção de água por sete dias - máximo	15%	Anexo B

NORMAS DO PRODUTO

ABNT NBR 13321 – Membrana acrílica para impermeabilização – Requisitos mínimos de desempenho

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO PAREDE PREMIUM



NORMAS COMPLEMENTARES

ABNT NBR 9575 – Impermeabilização – Seleção e projeto

ABNT NBR 9574 – Execução de impermeabilização

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- Fachadas, muros e paredes sujeitos a batida de chuva;
- Paredes externas de fibrocimento, friso de fachada.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail tecnico@impertudo.com.br

VANTAGENS:

- Fácil aplicação;
- Excelente aderência a substratos cimentícios e fibrocimento;
- Pronto para uso;
- Possibilita pigmentação com corante líquido (tons claros);
- Pode ser utilizado como selador (uma demão), impermeabilizante (duas demãos) e como acabamento final (três demãos);
- Ótima impermeabilidade e resistência;
- Resistência aos raios UV.

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície a ser aplicada **IMPERTUDO PAREDE PREMIUM** deve estar limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes, etc., e regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:3). Trincas e fissuras devem ser tratadas com **IMPERTUDO TRINCA**.

PREPARAÇÃO DO MATERIAL:

Antes de usar o **IMPERTUDO PAREDE PREMIUM**, homogeneíze o produto.

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO PAREDE PREMIUM



FORMA DE APLICAÇÃO:

Aplicar **IMPERTUDO PAREDE PREMIUM** com pincel, rolo de lã, espuma, trincha ou brocha, de 2 a 3 demãos, espalhando o produto de forma uniforme sobre a parede. Aplicar a primeira demão de **IMPERTUDO PAREDE PREMIUM** diluído em no máximo 20% de água, e as demais demãos puras, com intervalo de 6 horas entre cada aplicação. Aguardar no mínimo 3 dias para aplicação do acabamento em tinta látex/acrílica. Após aplicação, proteger a pintura contra possíveis chuvas no período de 24 horas. Não sendo recomendado à aplicação de **IMPERTUDO PAREDE PREMIUM** em tempo chuvoso.

CONSUMO MÍNIMO:

- Como selador: 120 g/m² (1 demão)
- Como impermeabilizante: 240 g/m² (2 demãos)
- Como acabamento: 360 g/m² (3 demãos)

RENDIMENTO:

Galão 3,6 Kg:

Como selador: 30 m² (1 demão)

Como impermeabilizante: 15 m² (2 demãos)

Como acabamento: 10 m² (3 demãos)

Balde 18 kg:

Como selador: 150 m² (1 demão)

Como impermeabilizante: 75 m² (2 demãos)

Como acabamento: 50 m² (3 demãos)

Tambor 200 kg:

Como selador: 1.166 m² (1 demão)

Como impermeabilizante: 833 m² (2 demãos)

Como acabamento: 555 m² (3 demãos)

Obs.: O consumo mínimo deve ser respeitado, podendo haver variações por conta da irregularidade da superfície, porosidade, temperatura, ferramenta de aplicação, etc.

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO PAREDE PREMIUM



RECOMENDAÇÕES:

- Para a execução do reboco, chapiscar utilizando cimento e areia na proporção 1:3, amolentada com **IMPERTUDO CHAPISCO** na proporção 1:2, (1 parte de **IMPERTUDO CHAPISCO** para 2 parte de água) e rebocar utilizando como plastificante o **IMPERTUDO PLASTIFICANTE** (nao utilizar cal);
- A impermeabilização requer conhecimentos específicos para a aplicação dos produtos, portanto, recomenda-se que seja realizada por profissionais habilitados;
- Para o dimensionamento e execução de qualquer sistema de impermeabilização, deve seguir rigorosamente os requisitos das normas **ABNT NBR 9574 e 9575**.

RESTRIÇÕES DE USO:

- **IMPERTUDO PAREDE PREMIUM** não deve ser usado em reservatórios, piscinas, tanques, coberturas, lajes e etc;
- **IMPERTUDO PAREDE PREMIUM** não deve ser aplicado em tempo chuvoso.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente, longe de fontes de calor e mantido nas embalagens originais e devidamente fechadas.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em um local coberto, fresco, seco e bem ventilado, longe do alcance de crianças, animais e de fontes de calor. Mantenha-o sempre nas embalagens originais e devidamente fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

- Antes de iniciar os trabalhos consultar a FDS (Ficha de Dados de Segurança), disponível em nossa home page www.impertudo.com.br;
- **IMPERTUDO PAREDE PREMIUM** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente com auxílio de EPI's adequados;
- Durante a utilização do produto, mantenha o ambiente arejado;
- Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos;

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO PAREDE PREMIUM



- Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente;
- Não reutilizar a embalagem;
- Mantenha o produto afastado de crianças e animais;
- Em ambientes fechados ou de pouca ventilação usar EPIS adequados e promover a renovação do ar.

CUIDADOS AMBIENTAIS:

- Realize o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com a legislação vigente do meio ambiental estadual;
- Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc;
- Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança FDS (Ficha de Dados de Segurança), disponível em nossa home page www.impertudo.com.br.

EMBALAGENS:



Embalagens	Dimensões	Peso líquido (kg)	Empilhamento máximo	Qtd und por pallet	Dimensões pallet (m)
Galão 3,6 kg	h19 X d19	3,6	5	180	1x1
Balde 18 kg	h30 X d30	18	4	36	1x1
Tambor 200 kg	h90 X d60	200	N/A	4	1x1