

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO CHAPISCO FX35



ADESIVO CONCENTRADO PARA ADERÊNCIA

IMPERTUDO CHAPISCO FX35 é uma resina concentrada de alto desempenho que melhora a aderência, elasticidade e resistência mecânica de argamassas, chapiscos e rebocos nos substratos. É compatível com a maioria dos cimentos, pigmentos e cargas. Indicado para melhorar a característica adesiva e a plasticidade das argamassas. É uma dispersão aquosa, estável, que reduz a perda de material por conferir melhoria na aderência, dificultando a retração da argamassa.

PROPRIEDADES TÉCNICAS:

Aspecto	Líquido viscoso
Cor	Branco
Composição química	Polímero de Vinil Acetato em dispersão aquosa (PVA)
pH	4 - 6
Teor de sólidos	14 – 16%
Diluição (produto: água)	1:5
Visc. Brook RVT (F4/R100/25°C) (CPs)	4000 - 8000
Validade	12 meses a partir da data de fabricação

NORMAS COMPLEMENTARES

ABNT NBR 13528 – Revestimento de paredes de argamassas inorgânicas – Determinação de resistência de aderência à tração

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- Chapisco convencional;
- Chapisco em piso;
- Argamassas de regularização e reparos;
- Aplicação com gesso;
- Farofa para piso;
- Reparo entre concretos;

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO CHAPISCO FX35



- Rejuntamentos;
- Reparação de emboços e reboco e pisos.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail tecnico@impertudo.com.br

VANTAGENS:

- Melhora a fluidez da massa;
- Excelente adesão em diversos substratos;
- Grande resistência à alcalinidade;
- Permite uma melhor ligação entre concretos de diferentes idades e concretos novos;
- Proporciona às argamassas grande plasticidade e resistência mecânica ao desgaste, impacto, permitindo o acompanhamento das diferentes dilatações dos materiais;
- Alta resistência à flexão e a compressão;
- Promove maior plasticidade e adesão em aplicações com gesso;
- Diminui a retração e a fissuração da massa;
- Produto atóxico e não inflamável;
- Atestado pela NBR 13528/2010 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas;
- Determinação da resistência de aderência à tração.

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

O substrato que irá receber a argamassa adesiva, deverá estar limpo, isento de óleos, graxas ou partículas soltas e umedecido antes da aplicação.

PREPARAÇÃO DO MATERIAL:

Faça a mistura do produto na proporção da utilização de no máximo 1 parte de produto em até 5 partes de água.

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO CHAPISCO FX35



CONSUMO MÍNIMO:

Consumo do produto após a diluição correta:

Chapisco convencional	200 a 300 g/m ²
Emboços	400 g/m ²
Chapisco rolado	200 g/m ²

Obs.: O consumo deve ser respeitado.

RENDIMENTO:

Barrica 50kg

Chapisco convencional	200 a 300 g/m ²	166 a 250 m ²
Emboços	400 g/m ²	125 m ²
Chapisco rolado	200 g/m ²	250 m ²

RECOMENDAÇÕES:

- A impermeabilização requer conhecimentos específicos para a aplicação dos produtos, portanto, recomenda-se que seja realizada por profissionais habilitados;
- Para o dimensionamento e execução de qualquer sistema de impermeabilização, deve seguir rigorosamente os requisitos das normas **ABNT NBR 9574 e 9575**.

VALIDADE:

Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente, longe de fontes de calor e mantido nas embalagens originais e devidamente fechadas.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em um local coberto, fresco, seco e bem ventilado, longe do alcance de crianças, animais e de fontes de calor e temperaturas a + 50°C. Mantenha-o sempre nas embalagens originais e devidamente fechadas.

FICHA TÉCNICA

IMPERTUDO CHAPISCO FX35



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

- Antes de iniciar os trabalhos consultar a FDS (Ficha de Dados de Segurança), disponível em nossa home page www.impertudo.com.br;
- **IMPERTUDO CHAPISCO FX35** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente com auxílio de EPI's adequados;
- Durante a utilização do produto, mantenha o ambiente arejado;
- Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelo menos 15 minutos;
- Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente;
- Não reutilizar a embalagem;
- Mantenha o produto afastado de crianças e animais;
- Em ambientes fechados ou de pouca ventilação usar EPIS adequados e promover a renovação do ar.

CUIDADOS AMBIENTAIS:

- Realize o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com a legislação vigente do meio ambiental estadual;
- Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc;
- Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança FDS (Ficha de Dados de Segurança), disponível em nossa home page www.impertudo.com.br.

EMBALAGENS:

Barrica 50 kg



Embalagens	Dimensões	Peso líquido (kg)	Empilhamento máximo	Qtd und por pallet	Dimensões pallet (m)
Barrica 50 kg	h78X d32	50	N/A	9	1x1